

# LIRSALUX

## NEUTRO

Prodotto • Product	LIRSALUX neutro • Neutral (high EVA content)			Unità di Misura
Descrizione • Description	Film termico a luce diretta • Thermal clear film			Unit
Larghezza • Width	fino a • up to		<b>14</b>	m
Spessore • Thickness	da • from	<b>50</b>	a • to	<b>180</b>
Unità di carico • Packaging	Bobine (balle/pedane) Rolls standard (bales/pallets)		<b>80</b>	kg
	Bobinoni • Jumbo rolls		<b>500/1000</b>	
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto Keep in sheltered and dry place			-
Durata • Duration	Rif.: UNI EN 13206			<b>N</b>
Durata indicativa di vita • Expected lifetime	Invecchiamento artificiale (ore luce) Artificial aging (light hours)			<b>≥ 400</b>

CARATTERISTICHE • PROPERTIES		Riferimento Normativa Normative Reference	Spessore nominale del film • Nominal thickness film					Unità di Misura Unit
			micron					
			50	100	150	160	180	
Meccaniche Mechanical	Sforzo di rottura in trazione Tensile strength at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	MPa
	Allungamento a rottura in trazione Elongation at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 400	≥ 450	≥ 500	≥ 520	≥ 550	%
	Prova a caduta di dardo Dard drop test	UNI EN ISO 7765-1A	≥ 150	≥ 400	≥ 600	≥ 640	≥ 700	g
Ottiche Optical	Diffusione Haze	UNI EN 2155-9	≤ 14	≤ 15	≤ 16	≤ 16	≤ 18	%
	Trasmittanza luminosa totale Total visible light trasmission	UNI EN 2155-5	≥ 92	≥ 90	≥ 90	≥ 89	≥ 89	%
	Termicità (effetto serra) Thermicity (greenhouse effect)	UNI EN 13206	≥ 55	≥ 70	≥ 79	≥ 80	≥ 81	%
Dimensionali Dimensional	Tolleranza sullo spessore punto a punto Tolerance on point to point thickness	ISO 4593	± 15	± 15	± 15	± 15	± 15	%
	Tolleranza sullo spessore medio Tolerance on nominal thickness	ISO 4591	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	%
	Tolleranza sulla larghezza nominale Width tolerance	ISO 4592	0; +4	0; +4	0; +4	0; +4	0; +4	%

I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO".  
The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".

Il presente documento è proprietà di LIRSA srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione  
This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization